



# solvoprint wallpaper painters canvas

## Technische Information

### ➤ **Allgemeine Information**

- ca. 470 g/m<sup>2</sup> PVC beschichtetes Poly-Cotton Gewebe
- Inkjet bedruckbare Tapete mit strukturierter, pastoser Oberfläche (ähnlich Ölmalerei)
- opakes Material
- flamm-hemmende Ausrüstung / **B1 Prüfzeugnis** nach DIN 4102-1

### ➤ **Einsatzbereiche**


- für eco solvent, real Solvent und UV härtende Tinten geeignet
- sehr strapazierfähige, bedruckbare Tapete für die kreative Wandgestaltung
- auch für Kunstdrucke und zur Bespannung auf Keilrahmen geeignet
- geeignet für den Innenbereich
- Einsatz ohne Laminat möglich
- durch Flüssiglaminierung kann die Haltbarkeit weiter erhöht werden

### ➤ **Verarbeitungshinweise**

- wir empfehlen zum Verkleben P.V.A.C. Dispersionskleber (z.B. Ovalit T von Henkel)
- die Verarbeitung kann mit handelsüblichen Werkzeugen erfolgen
- Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich
- weitere Tipps und Verarbeitungshinweise im Download Bereich [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### ➤ **Vorteile / Besonderheiten**

- kräftige, brillante Farben bei sehr guter Druckqualität durch speziell abgestimmte PVC Beschichtung
- gute Kratzfestigkeit nach vollständiger Durchtrocknung
- bei „normalem“ Farbauftrag gutes Trocknungsverhalten
- einfaches Ablösen vom Untergrund durch Geweberücken (kein spalten beim Ablösen)
- Medium für die individuelle Raumgestaltung
- für genaue Informationen siehe aktuelle Kompatibilitätsliste „solvoprint-Medien“



# solvoprint wallpaper painters canvas

## Technische Information

### ➤ Technische Daten

#### ➤ Träger:

<b>Trägermaterial:</b>	Poly-Cotton Gewebe mit PVC Beschichtung
<b>Dicke [µm]:</b>	im Mittel ca. 68µm
<b>Flächengewicht [g/m<sup>2</sup>]:</b>	ca. 470 +/- 3%
<b>Glanzgrad:</b>	
<b>Weißgrad: [Lab]</b>	
<b>Steifigkeit [mN] : 20°-15mm</b>	

#### ➤ Weitere Angaben:

<b>Lagerbedingungen:</b>	< 43 ° C
<b>Lagerzeit [Jahre]:</b>	12 Monate
<b>Schwer Entflammbarkeit:</b>	B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1