

# solvoprint wallpaper stucco P

## Technische Information

### ➤ Allgemeine Information

- ca. 295 g/m<sup>2</sup> schweres PVC beschichtetes Spezialpapier
- Inkjet bedruckbare Tapete mit strukturierter Oberfläche
- opakes Material
- flamm-hemmende Ausrüstung / **B1 Prüfzeugnis** nach DIN 4102-1

### ➤ Einsatzbereiche

- für eco solvent, real Solvent und UV härtende Tinten geeignet
- sehr strapazierfähige, bedruckbare Tapete für die kreative Wandgestaltung
- geeignet für den Innenbereich
- Einsatz ohne Laminat möglich
- durch Flüssiglaminierung kann die Haltbarkeit weiter erhöht werden

### ➤ Verarbeitungshinweise

- wir empfehlen zum Verkleben P.V.A.C. Dispersionskleber (z.B. Ovalit T von Henkel)
- die Verarbeitung kann mit handelsüblichen Werkzeugen erfolgen
- Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich
- weitere Tipps und Verarbeitungshinweise im Download Bereich [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### ➤ Vorteile / Besonderheiten

- kräftige, brillante Farben bei sehr guter Druckqualität durch speziell abgestimmte PVC Beschichtung
- gute Kratzfestigkeit nach vollständiger Durchtrocknung
- bei „normalem“ Farbauftrag gutes Trocknungsverhalten
- Medium für die individuelle Raumgestaltung
- für genaue Informationen siehe aktuelle Kompatibilitätsliste „solvoprint-Medien“

# solvoprint wallpaper stucco P

## Technische Information

### ➤ Technische Daten

#### ➤ Träger:

<b>Trägermaterial:</b>	Papier mit PVC Beschichtung
<b>Dicke [µm]:</b>	ca. 410 +/- 40
<b>Flächengewicht [g/m<sup>2</sup>]:</b>	ca. 295 +/- 15
<b>Glanzgrad:</b>	matte, strukturierte Oberfläche
<b>Weißgrad: [Lab]</b>	L* 95,75 a* 0,10 b* -1,10
<b>Steifigkeit [mN] : 20°-15mm</b>	MD 150 +/- 40 mN / CD 95 +/- 15 mN

#### ➤ Weitere Angaben:

<b>Lagerbedingungen:</b>	In Originalverpackung bei 5 – 40°C / RH: 30% - 90%
<b>Lagerzeit [Jahre]:</b>	12 Monate
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014